

Innenfarbe AC

Zeer goed dekkende matte allround muurverf op basis van acrylaatdispersie voor binnen en beschermd buiten

Het Product

Innenfarbe AC is dé allround muurverf voor binnen en beschermd buiten. Het product is uitstekend geschikt voor het behandelen van muren en plafonds van nieuwbouw en renovatie projecten. Het product is zeer gemakkelijk in verwerking en geurarm.

Kenmerken

- Zeer goede dekking
- Schrobvast
- Spanningsarm
- Dampdoorlatend
- Niet vergelend
- Niet verzeepbaar
- Spatvrij
- Aanzetvrij
- Lange opentijd
- Geurarm

Ondergrond

- Schuurwerk
- Stucwerk
- Pleisterwerk
- Metselwerk
- Beton
- Baksteen
- Gipskarton
- Hard- en zachtboard
- Glasweefsel
- Beschermd buitenwerk
- Bestaande gereinigde muurverflagen



4 uur (23 °C)
Kwasten



Rollen



Spuiten



Goed roeren



Vorstvrij bewaren



25 °C
10 °C
Verwerking



7-10 M²
p/l
Rendement

Verf Technisch

- Basis:** Acrylaat copolymeerdispersie
Kleur: Wit en alle kleuren uit HH Mengsysteem
Dichtheid: 1.47 gr/cm³ (wit)
Vastestof: 52% (gew. afh. van de kleur)
Glansgraad: Mat
Verdunning: Zuiver water
Verpakking: 1 - 2,5 - 5 - 10 L

Droging	23 °C RV 65%	10 °C RV 80%
Stofdroog	30 min	30 min
Overschilderbaar	4 uur	6 uur

Verf

- Goed roeren
- Kleur controleren



Schilderen

Nieuwe Ondergrond

Ondergrond: Ondergrond dient schoon, droog en vorstvrij te zijn. Eventuele vervuiling of zoutuitslag volledig verwijderen.

Voorbehandelen: Zuigende, poederende en gestucte ondergronden altijd fixeren met Petson Paints Fixeergrond

Bestaande Ondergrond

Ondergrond: Ondergrond dient schoon, droog en vorstvrij te zijn. Ondergrond goed reinigen en ontvetten voor een optimale hechting

Oude laag: Loszittende en slecht hechtende verflagen, nicotineanslag, alg- en schimmel aangroei geheel verwijderen. Eventuele poederende verflagen voorstrijken met Petson Paints Fixeergrond

Kale Plekken: Behandelen als nieuwe ondergrond



sicherheit

veiligheid

safety

ppinfo.eu



Z.O.Z.

Applicatie	
Methode	Kwast, roller, spuit
Spuitopening	0,015" – 0,017"
Druk (airless)	Ca. 160 bar
Druk (airmix)	Ca. 120 bar
Verdunnen	0 – 15 %

Conditie	
Verwerkingstemperatuur	10 °C – 25 °C
Relatieve luchtvochtigheid	Max. 80%
Vochtgehalte ondergrond	Max. 4%

Ondergrondconditie

De ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal gelende condities en voorwaarden. Bij beton het betonhuidje verwijderen en dient vrij van uitbloedingen te zijn. Vuil, vet, uitlaatgassen/roet, mos, schimmels, algen en niet hechtende verflagen verwijderen. Het vochtpercentage van minerale ondergronden mag maximaal 4% zijn en moet tenminste 14 dagen oud

zijn. Zuigende en poederende ondergronden voorstrijken met Petson Paints Fixeergrond. Voorstrijk niet toepassen op niet zuigende ondergronden. Het voorstrijkmiddel mag na droging geen glanzend, gesloten oppervlak geven (filmvorming). Dit kan worden voorkomen door het product in hoeveelheden aan te brengen die door de ondergrond geabsorbeerd kunnen worden. De minimale betondekking conform NEN

3880 (VB 194/1984). Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3 °C boven het dauwpunt te zijn. Vocht, roet, rookvlekken behanglijmresten, houtachtige ondergronden en doorslaande plekken vooraf isoleren. Sprijkers en/of schroefkoppelen aantippen met Petson Paints Aqua Primer. Het benodigde aantal lagen is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond en het gewenste resultaat.

Advies & Informatie

- Om te komen tot een optimale droging en verwerking adviseren wij een natte laagdikte van maximaal 100 µm (ca. 40 µm droog).
- Voor het uiteindelijke resultaat en vloeïing van het product adviseren wij voldoende laagdikte aan te brengen.
- Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef uit te voeren op het betreffende project. Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de kwaliteit, structuur en vorm van het object.
- Het resultaat is met name afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag, de kwaliteit/het absorptie vermogen van de behandelde ondergrond en het gebruikelijke verlies van materiaal door het gebruikte applicatie gereedschap.
- Het product niet in de directe zon, bij sterke wind of op warme ondergronden verwerken.
- Het is aan te raden vooraf een hechtingstest uit te voeren op het betreffende object.
- Het is niet toegestaan andere producten/componenten toe te voegen /te mengen anders dan het in dit productblad omschreven verdunningsmiddel.
- De houdbaarheid zoals beschreven (12 maanden) geldt wanneer het product in volledig gesloten, originele verpakking wordt opgeslagen in een koele en droge omgeving. De houdbaarheid van op kleur gemaakte producten kan afwijken.
- De droogtijden vermeldt zijn gemiddelden en sterk afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, ondergrond, vorm van het object en toegepaste kleur. Tijdens applicatie en droging is een goede ventilatie van belang.
 - Bij laagdiktes hoger dan voorgeschreven dient er rekening te worden gehouden met drogingsvertraging.
 - Donkere kleuren hebben een tragere droging dan lichte kleuren.
- De kleur van het product dient door de eindgebruiker gecontroleerd te worden voor gebruik. De kleur kan na droging afwijken van de natte verf, hier dient rekening mee gehouden te worden. Na verwerking ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de eindgebruiker.
- De uiteindelijke hardheid en schrobvastheid wordt behaald na 28 dagen.
- De gebruiker dient zicht te houden aan de nationale wetten betreffende gezondheid, milieu en veiligheid.
- Voor het reinigen van kwasten, rollers en spuitapparatuur adviseren wij u gebruik te maken van handwarm water.

Informatie

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw Petson Paints dealer. De gegevens uit dit merkblad zijn correct op de dag van uitgifte. Dit blad wordt, indien noodzakelijk, zonder kennisgeving gewijzigd. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van dit blad komt deze uitgave te vervallen. Lees voor het gebruik eerst dit productinformatieblad samen met

informatieblad IB1618 en veiligheidsbladen. Aansprakelijkheid op grond van deze merkbladgegevens en verpakking wordt uitgesloten. Kleur altijd controleren voor gebruik. 1203/ september '01. Op al onze offertes/leveringen en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Verkoopvoorwaarden voor Verf en Drukinkt, welke te vinden zijn op onze

website (www.petsonpaints.com). Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium onderzoek. Het uiteindelijke resultaat van het werk wordt echter mede bepaald door de factoren die buiten onze beoordeling vallen, zodat wij hiervoor niet zonder meer aansprakelijk zijn.